

MARISEAL® KATALYSATOR

Τεχνικό φύλλο ιδιοτήτων
Date: 01.06.2011 – Version 10

Επιταχυντής

Περιγραφή προϊόντος

Το MARISEAL® KATALYSATOR είναι μια επιταχυντική πρόσθετη ύλη για χρήση με τις MARISEAL® 250/260 Ρευστές στεγανωτικές μεμβράνες πολυουρεθάνης

Πλεονεκτήματα

Το MARISEAL® KATALYSATOR επιταχύνει το MARISEAL® 250/260 και επιτρέπει την ομογενή ωρίμανση με ταχύτερο ρυθμό, ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες, έτσι ώστε οι επικαλύψεις να είναι δυνατόν μέσα σε 3 -5 ώρες. Το MARISEAL® KATALYSATOR επιτρέπει την MARISEAL® 250/260 να εφαρμόζονται σε κάθε επιθυμητό πάχος, χωρίς να σχηματίζονται φυσαλίδες.

Κατανάλωση

Η κατανάλωση για το MARISEAL® 250 ή το MARISEAL® 260 με τον MARISEAL KATALYSATOR είναι :

MARISEAL® 250/260 : MARISEAL® KATALYSATOR = **25kg : 0,5-1kg**

Χρήσης

Το MARISEAL KATALYSATOR® χρησιμοποιείται κυρίως όταν το MARISEAL® 250 ή 260, πρέπει να επικαλυφθεί μέσα στην ίδια ημέρα βάση απαίτησης ή όταν το MARISEAL® 250 ή 260, πρέπει να εφαρμοστεί αντι σε τρεις διαδοχικές στρώσεις σε μία στρώση.

Το MARISEAL® KATALYSATOR επιταχύνει το MARISEAL® 250/260 για στεγανοποίηση σε επίστρωση :

- Στεγάνωση κεραμοσκεπής -ταρατσών
 - Η στεγάνωση των δωματίων μπαλκόνια, βεράντες και
 - Στεγανοποίηση του ς Υγρές περιοχές (κάτω από πλακόστρωση) σε μπάνια, κουζίνες, μπαλκόνια, βοηθητικοί χώροι, κλπ
 - Στεγανοποίηση των πεζών και σε μετρια -βαριά καταστρώματα κυκλοφορίας
 - Στεγανοποίηση των πράσινων στεγών, για λουλούδια, γλάστρες παρτέρια
 - Προστασία από μονωτικό αφρό πολυουρεθάνης
 - Στεγάνωση και προστασία κατασκευών από σκουρόδεμα όπως Γέφυρες, καταστρώματα σήραγγες, Στάδιο Περίπτερα, χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, κλπ.
- Αναλογία

Αναλογία ανάμιξης * 250/260 με το MARISEAL® KATALYSATOR	25 kg to 0,750 kg (100 : 3 by weight)	25 kg to 1 kg (100 : 4 by weight)
Χρόνος εφαρμογής @ 20°C, 100ml	35 λεπτά	25 λεπτά
Χρόνος επικάλυψης @ 20°C, 1.5mm πάχος στρώσεις	6 ώρες	4-5 ώρες

Εφαρμογή

Ανακατέψτε το MARISEAL® 250/260 και, πριν από τη χρήση. Προσθέστε τη σωστή ποσότητα του KATALYSATOR MARISEAL®. Το MARISEAL® KATALYSATOR και το MARISEAL® 250/260 πρέπει να αναμειγνύεται με χαμηλή ταχύτητα μηχανικό αναδευτήρα, σύμφωνα με την προβλεπόμενη αναλογία ανάμιξης, για περίπου 3 -5 λεπτά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ανάμιξη των συστατικών πρέπει να γίνει πολύ προσεκτικά, ιδιαίτερα στα τοιχώματα και στον πυθμένα του δοχείου μέχρι το μείγμα να γίνει ομοιογενές πλήρως.

Μετά την ανάμιξη, χύστε το μίγμα πάνω στην προετοιμασμένη επιφάνεια που πρόκειται να στεγανοποιηθεί, και απλώστε το. Όλες οι οδηγίες εφαρμογής και / ή τις τεχνικές του MARISEAL® 250/260 πρέπει να τηρούνται.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το MARISEAL® 250/260 + MARISEAL® μείγμα KATALYSATOR, εντός της προβλεπόμενου χρόνου

Συσκευασία

Το MARISEAL KATALYSATOR διατίθεται σε 1 kg, 0,750 kg, 0,450 kg και 0,180 kg δοχεία μεταλλικά. Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους το ανώτερο για 9 μήνες. Προστατέψτε το υλικό από την υγρασία και άμεσο ηλιακό φως. Θερμοκρασία αποθήκευσης: 5 -30C. Τα προϊόντα θα πρέπει να παραμείνουν στα αυθεντικά, μη ανοιγμένα δοχεία, φέροντας το όνομα του παραγωγού, την περιγραφή του προϊόντος, αριθμός παρτίδας και την ετικέτα προφύλαξης

Μέτρα ασφαλείας

Δείτε τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή. Παρακαλούμε μελετήστε το φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ.

Τεχνικές συμβουλές μας για τη χρήση, είτε προφορική, γραπτή ή σε δοκιμές, δίνεται στην καλή πίστη και αντανακλούν το σημερινό επίπεδο των γνώσεων και της εμπειρίας με τα προϊόντα μας. Όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα μας, ένα λεπτομερές αντικείμενο που σχετίζονται και ειδική επεξεργασία που απαιτείται σε κάθε περίπτωση προκειμένου να διαπιστωθεί αν το προϊόν ή / και της τεχνολογίας εν λόγω αίτηση πληροί τις ειδικές απαιτήσεις και σκοπούς. Ευθυνόμεστε μόνο για τα προϊόντα μας είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα? Ορθή εφαρμογή των προϊόντων μας εμπίπτει, επομένως, αποκλειστικά στο πεδίο της ευθύνης σας και την ευθύνη. Εμείς, φυσικά, την παροχή προϊόντων σταθερής ποιότητας, εντός του πεδίου εφαρμογής των Γενικών Όρων μας Πώλησης και Παρόδοσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή αδειών. Οι τιμές σε αυτό το τεχνικό δελτίο παρατίθενται ως παραδείγματα και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως προδιαγραφές. Για τις προδιαγραφές του προϊόντος μαζί μας R + D τμήμα. Η νέα έκδοση του τεχνικού δελτίου δεδομένων αντικαθιστά την προηγούμενη τεχνική πληροφόρηση και την καθιστά άκυρη. Σημανώς, είναι απαραίτητο να έχετε πάντα παραδώσει τον τρέχοντα κωδικα πρακτικής.